

# NR-SBR

# A 621

- ⊙ NR-SBR, weiß – spezifikation
- ⊙ Lebensmittelqualität gemäß BgVV XXI(BGA), Kategorie 4
- ⊙ Nicht für fetthaltige Kontaktmedien geeignet
- ⊙ KTW: Kategorie D2 – kleine Dichtungen, Kalt- und Warmwasser
- ⊙ Verpackung siehe Allgemeine Informationen

Härte [Shore A]:	65 ±5
Dichte [g/cm <sup>3</sup> ]:	1,43
Reißfestigkeit [N/mm <sup>2</sup> ]:	8
Reißdehnung [%]:	380
Ozonbeständigkeit:	nicht beständig
Witterungsbeständigkeit:	nicht beständig
Ölbeständigkeit:	nicht beständig
Benzinbeständigkeit:	nicht beständig
Säurebeständigkeit:	bedingt beständig
Starke Basen:	beständig
Verschleißfestigkeit:	bedingt geeignet

### EINSATZTEMPERATURBEREICH

Medium	dyn. (stat.)	max.	kurzzeitig
Luft	-30 (-45) °C	+70 °C	+90 °C

### DRUCKVERFORMUNGSREST DIN ISO 815

Dauer	Temperatur	DVR
22 h	70 °C	40 %

### ALTERUNG DIN 53508

Bedingungen	Härte	Festigkeit	Dehnung
70h/70°C	+5 Shore A	-10 %	-15 %

### AUMA-PLATTEN

Artikelnummer	Dicke mm	Breite m	Länge m	Oberfläche	Einlagenanzahl
4011 22100	1,0	1,4	20	G G	0
4011 22150	1,5	1,4	20	G G	0
4011 22200	2,0	1,4	20	G G	0
4011 22300	3,0	1,4	10	G G	0
4011 22301	3,0	1,4	10	G G	1
4011 22400	4,0	1,4	10	G G	0
4011 22500	5,0	1,4	10	G G	0
4011 22600	6,0	1,4	10	G G	0
4011 22800	8,0	1,4	5	G G	0
4011 22000	10,0	1,4	5	G G	0

G = Glatt  
Wichtige Hinweise:

Dieser Katalog wurde sorgfältig ausgearbeitet, um unsere Kunden umfassend und bestmöglich zu beraten. Die angeführten Informationen, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und stellen das Ergebnis langjähriger Versuche und Erprobungen dar. Die individuellen Einsatzbedingungen nehmen Einfluss auf den Gebrauch jedes einzelnen Produktes, so dass die Informationen in diesem Katalog nur als grobe Richtlinien betrachtet werden dürfen. In jedem Fall obliegt es dem Kunden, seine Einsatzbedingungen insbesondere dahingehend zu prüfen, ob die spezifizierten Qualitätskriterien unserer Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck ausreichen. Im Zweifelsfall (z.B. chemische Beständigkeit) zögern Sie nicht und kontaktieren Sie bitte unsere qualifizierten Fachleute. Der Einsatz unserer Produkte erfolgt ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Wir haben keinen Einfluss auf die Anwendung und den individuellen Einsatzzweck. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte entsprechend unserer Allgemeinen Verkaufsbedingungen, welche auf Anfrage verfügbar sind.

22.8.2003

Jederzeitige Änderungen vorbehalten. Alle in diesen Katalog enthaltenen Angaben stellen Richtwerte dar, welche sich als langjährige Durchschnittswerte erprobt haben.

Semperit Technische Produkte Gesellschaft m.b.H. & Co KG  
A-2632 Wimpassing, Triester Bundesstraße 26  
Telefon +43 2630 310-0\*, Telefax +43 2630 310 320  
E-Mail: semperflex@semperit.at, Internet: www.semperit.at

ALLGEMEINE  
INFORMA-  
TIONEN

CHEMISCHE  
BESTÄNDIGKEITS  
LISTE

NR-SBR

PARA

NBR

CR

EPDM

SPECIALS

LEBENSMITTEL-  
& TRINKWASSER  
QUALITÄTEN

ISOLIERLÄUFER

INDUSTRIE-  
LÄUFER

VERSCHLEISS-  
SCHUTZ